

Informacja techniczna

45-W00



Wodne lakiery bazowe Linii 45

Wodne kolory bazowe, metaliczne i uni, do wykończenia lakierem bezbarwnym.

- Łatwa aplikacja i dobra siła krycia.
- Możliwość redukcji czasów odparowania przez użycie nadmuchów.
- Możliwość przechowania mieszanki do 6 miesięcy pod warunkiem, że znajduje się ona w pojemniku z tworzywa lub puszcze z wewnętrzną powłoką.

Przygotowanie i aplikacja produktu

	Proporcja	100 % obj. 70 % obj.	45-R45
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 16-22 s	
	Pistolet grawitacyjny HVLP		
	Dyszy	1,4 mm	
	Ciśnienie	2 bar	
	Na wyjściu	0,7 bar	
	Liczba warstw	2 (do uzyskania krycia) + ½ dla odwzorowania efektu	
	Wypełnienie	10-15 µm	
	Odparowanie w 20°C	5 min około 5 min. po każdej warstwie (do matu)	

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.