

Informacja techniczna

35-M00



Linia 35 - Konwencjonalne lakiery bazowe

Kolory bazowe uni, metaliczne i perłowe.

- Wysoki udział ciał stałych i duża zawartość pigmentu – dobra siła krycia.
- Niskie zużycie.
- Krótkie odparowanie.

Przygotowanie i aplikacja produktu

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| | Proporcja 2:1 | 100 % obj. 50 % obj. | 60-10, -20, -30, -40 |
| | Lepkość w 20°C | | DIN 4: 18-22 s |
| | Żywotność w 20°C | | 48 h |
| | Pistolet grawitacyjny HVLP | | |
| | Dyszy | | 1.3 mm |
| | Ciśnienie | | 2 bar |
| | Na wyjściu | | 0.7 bar |
| | Pistolet grawitacyjny typu RP | | |
| | Dysza | | 1.3-1.4 mm |
| | Ciśnienie | | 2 bar |
| | Liczba warstw | 2 (do uzyskania krycia) + ½ dla odwzorowania efektu | |
| | Wypełnienie | | 15-20 µm |
| | Odparowanie w 20°C | | 10 min , do matu |

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.