

Informacja techniczna

25-30



Epoksydowy podkład gruntujący 2K

Podkład gruntujący.

- Promotor przyczepności o dobrych właściwościach antykorozyjnych.
- Dobry wygląd powłoki, szczególnie jeżeli była ona wygrzewana.

Przygotowanie i aplikacja produktu

	Proporcja 4:1:2	100 % obj.	25-30
		25 % obj.	55-10
		50 % obj.	60-10, -20, -30
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 18-20 s	
	Żywotność w 20°C	8 h	
	Pistolet grawitacyjny HVLP		
	Dyszy	1.6-1.8 mm	
	Ciśnienie	2 bar	
	Pistolet grawitacyjny typu RP		
	Dysza	1.6-1.8 mm	
	Ciśnienie	2 bar	
	Liczba warstw	2	
	Wypełnienie	40-50 µm	

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(Cl)(540)520: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.Cl), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 520 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Informacja techniczna

25-30



Epoksydowy podkład gruntujący 2K

Schnięcie



Schnięcie w 20 °C

8 h

Schnięcie w 60 °C

30 min

Szlifowanie



Szlifowanie na mokro

P800



Szlifowanie maszyną

P400



Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(Cl)(540)520: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.Cl), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 520 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości $< 0,1 \mu\text{m}$.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.